

■蒸着材料



蒸着材料の物理特性(参考値)

	融点(°C)	密度(g/cm ³)	純度(wt%)	形状
Au	1064	19.32	99.99以上	粒状、線カット、ペレット
Ag	962	10.50	99.99以上	粒状、線カット、ペレット
Pt	1768	21.45	99.95以上	線カット、ペレット
Pd	1555	12.02	99.95以上	線カット、ペレット

合金タイプは別途ご相談ください。

材質・形状・寸法に関しては、ご要望に応じて対応致します。



株式会社 徳力本店

工業品部

Sales Dept. of Industrial Products

〒101-8548 東京都千代田区鍛冶町 2-9-12

2-9-12 Kaji-cho Chiyoda-ku Tokyo Japan

TEL 03-3252-0181 / FAX 03-3258-1233

TOKURIKI HONTEN CO., LTD.

<http://www.tokuriki-kanda.co.jp>