

■医療分野向け材料

●Au、Pt、Pt合金

物理特性(参考値)

	融点(°C)	密度(g/cm ³)	硬さ(HV)	引張強さ(軟) (MPa)
Au	1064	19.32	70	130
Pt	1769	21.45	110	150
Pt合金	-	-	-	-

特徴

優れた耐蝕性と高いX線不透過性を有し、Pt合金は機械的強度にも優れています。

材質・形状・寸法に関しては、ご要望に応じて対応致します。